

KÖSTER Mortar Sealing Liquid

Tehnički podaci / Artikal broj

2.09

Važi od 01. Novembra 2005.

Bez hloriga plastificirajući tečni aditiv za maltere

OPIS

KÖSTER Mortar Sealing Liquid je bez hloriga, svetlo obojeni zaptivajući aditiv za cemente i krečno / cementne maltere. KÖSTER Mortar Sealing Liquid reaguje sa cementom, i značajno smanjuje kapilarnu apsorpciju vode. KÖSTER Mortar Sealing Liquid reaguje plastificirajuće, omogućavajući lakšu aplikaciju maltera.

POLJE APLIKACIJE

KÖSTER Mortar Sealing Liquid je vodoodbijajući aditiv za reparativne maltere protiv vlage iz podloge, vode pod pritiskom i kiše. Može se koristiti kod malterisanja i zidanja opekama, kako unutrašnjih, tako i spoljašnjih zidova po DIN 18550. Takođe je pogodan za hidroizolaciju bazena.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti dobro očišćena sa produbljenim fugama na zidanim površinama. Nije poželjno da podloga bude glatka, pa ako je potrebno, ručno je napraviti hrapavom.

APLIKACIJA

KÖSTER Mortar Sealing Liquid se dodaje u vodu za mešanje, pa zatim dobro umešati malter.

U slučaju manjeg vodenog pritiska (do 3 bar / 30 m vodenog stuba) omogućiti min. debljinu sloja maltera od 3 cm. U slučaju većeg vodenog pritiska (max. do 7 bar / 70 m vodenog stuba) obezbediti min. debljinu sloja maltera od 5 cm. Malterisanje treba početi min. 50 cm od najvišje kote zemljišta (kad se radi o zidovima). Kada se radi o košuljici (koja treba da je bar 3 – 5 cm debljine), malter se preko već postavljenih holкера diže sa poda 20 cm uza zid.

POTROŠNJA

1. Za malterisanje zidova, fasada, košuljice

Mešavina Cement / pesak	1 : 2 do 3
Mešavina (Mortar Sealing Liquid : voda)	1 : 30
Potrebno aditiva:	
1 m ² maltera za 3 cm debljine sloja:	oko 200 g

1 džak cementa (25 kg):	oko 350 g
1 m ³ maltera zahteva	oko 7 kg
Odnos mešavine od 1 : 30 se koristi samo u slučaju suvog peska. U slučaju vlažnog peska, za aplikaciju koristi se odnos mešavine (350 g za 25 kg cementa).	

2. Za hidroizolaciju podruma protiv vode pod pritiskom

Mešavina Cement / pesak	1 : 2 do 3
Mešavina (Mortar Sealing Liquid : voda)	1 : 25
Potrebno aditiva:	
1 m ² maltera za 3 cm debljine sloja:	oko 250 g
1 džak cementa (25 kg):	oko 400 g
1 m ³ maltera zahteva	oko 8 kg

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah po upotrebi očistiti vodom.

PAKOVANJE

10 kg kanta

SKLADIŠTENJE

Zaštićeno od hladnoće i mraza sa rokom trajanja od 12 meseci. Ukoliko ipak dođe do smrzavanja, aditiv se može iskoristiti odmah po otapanju.

OBAVEŠTENJE

Koristiti zaštitnu opremu pri radu.

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i poverljivu na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehničkog prospekta prethodni više ne važe.