

KÖSTER NB 2 White

Tehnički podaci / Artikal broj
Važi od 01. Januara 2007.

3.022

Bela, mineralna zaptivajuća smesa protiv vode pod pritiskom

Karakteristike

KÖSTER NB 2 White je mineralna smesa koja se može upotrebiti za hidroizolaciju protiv vlage iz podloge, vode koja nije pod pritiskom i vode koja je pod pritiskom. Izvršena hidroizolacija sa KÖSTER NB 2 White se karakteriše odličnom otpornošću na pritisak i abraziju kao i odličnom otpornošću na hemikalije. Materijal bi trebao da se koristi samo na podlogama kod kojih se ne očekuje pojavljivanje pukotina.

Dodatkom KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" vodi, ili samom upotrebom KÖSTER NB 1 Flex podiže se sposobnost materijala da zadrži vodu, što u nepovoljnim klimatskim uslovima (toplota, suša, vetar), ne dozvoljava 'pregorevanje' nanetog sloja hidroizolacije. KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" takođe povećava fleksibilnost materijala.

Technical data

Snaga pritiska (28 dana)	> 20 N / mm ²
Snaga istezanja (28 dana)	> 6 N / mm ²
Snaga prijemljivosti	> 1.0 N / mm ²
Vreme sazrevanja	oko. 2 sata
Otporan na hodanje	Posle oko. 2 dana
Potpuna sazrelost	Posle oko 2 nedelje

POLJE APLIKACIJE

KÖSTER NB 2 White može se koristiti za hidroizolaciju protiv vode pod pritiskom na horizontalnim i vertikalnim betonskim podlogama. Može se koristiti u vlažnim prostorijama, kupatilima, tuš kabinama, novo izgrađenim podrumima, silosima, šahtama...

PRIPREMA PODLOGE

Mineralna podloga mora da bude zvučna i čvrsta, očišćena od prljavštine i ulja. Prašnjave i solima oštećene površine moraju se prajmerisati sa Polysil TG 500 i pripremiti sa KÖSTER NB 1 grey. (Potrošnja oko 2kg/m²) Mineralne podloge treba navlažiti pre nanošenja

APLIKACIJA

Materijal se mora mešati sporim mikserom polako dodavajući prah u vodu. Materijal se aplikuje u minimum dva sloja četkom ili odgovarajućom opremom za prskanje. Mora se ispoštovati da toplota, mraz i jak vetar nemaju uticaja tokom aplikacije kao i minimum 24 sata posle.

25kg vreća KÖSTER NB 2 White se meša sa:
8l vode plus 1 do 2l KÖSTER SB bonding Emulsion "Concentrate" ili KÖSTER NB 1 Flex te;nim aditivom.

POTROŠNJA

min. 3kg/m² (2 sloja)
max. 5kg/m² (2-3 sloja)

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah po upotrebi isprati vodom.

PAKOVANJE

25 kg džak

SKLADIŠTENJE

Na suvom sa rokom upotrebe od 12 meseci u originalnom pakovanju

OBAVEŠTENJE

Koristiti zaštitne naočare i rukavice

Korišćeni citati tehničkih listova

KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate"	Art.-Nr.	2.11
KÖSTER NB 1 Grey	Art.-Nr.	3.021
KÖSTER NB 1 Flex	Art.-Nr.	3.0211
KÖSTER Polysil® TG 500	Art.-Nr.	4.011