

## KÖSTER WATERSTOP

Tehnički podaci / Artikal broj  
Važi od 01. Januara 2007.

3.14

### EKSPANDIRAJUĆI, BRZOVEZUJUĆI ZAPTIVAČ ZA ZAUSTAVLJNJE TEKUĆE VODE IZ PUKOTINA

#### OPIS

KÖSTER Waterstop je brzovezujući, ekspandirajući (bubreći) zaptivač i reparaturni malter. Jedinstven vezivni proces i lagana ekspanzija materijala, stvara snažan kontakt između postojeće površine i zaptivnog materijala. Na taj način on brzo i sigurno zatvara pukotine nastale od vode pod pritiskom, i prodore vode.

#### TEHNIČKI PODACI

- Početak vezivanja                      posle oko 30 sec.
- Nanošenje sledećeg sloja            posle oko 3 časa
- Ekspanzija                                oko 0,5 Vol.

#### POLJE PRIMENE

Waterstop zaptiva brzo nadiruću vodu i curenja u betonu, malteru i prirodnom kamenu. Materijal se može koristiti za tanke trake za zaustavljanje vode u uzanim otvorima u zidu, prolazu kablova i cevi, a takođe i za oštećenja iza spojeva cevi u kanalima čak i ako su izloženi vodi pod pritiskom.

#### PRIPREMA PODLOGE

Čvrsta, jaka i čista podloga je preduslov za trajnu i sigurnu hidroizolaciju. Deo koji se izoluje ne sme biti pokretan. Ukloni se malter oko mesta prodora do dubine od 2,0 cm. Suvu površinu potpuno navlažiti vodom.

#### PRIMENA

Pomešati Waterstop sa čistom vodom da se dobije plastičan krut malter (potrošnja vode oko 150 ml/ kg.). Zbog brzog vezivanja preporučljivo je pripremati male porcije. Prodore vode puniti malterom rukom i držati oko 1 – 2 min. (dok ne veže). Moguće je ubrzati vreme vezivanja višom temperaturom upotrebljavajući toplu vodu za mešanje. Voditi računa da temperatura podloge i okoline ne bude ispod + 5C / 41F. Naša preporuka je da se okolina prodora vode premaže sa NB – zaptivajućom smesom (minimum 40 cm. u prečniku oko mesta izlivanja – potrošnja 4 kg/m<sup>2</sup>.). Ako je podloga teško oštećena solu i vlagom, neophodno je površinu premazati KD – sistemom.

#### POTROŠNJA

Oko 2 kg / po ltr. zapremine

#### PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

15 kg kanta. Čuvati dobro zatvoreno u suvim prostorijama. Neotpakovanom proizvodu rok upotrebe je šest meseci.

#### Pri radu koristiti zaštitnu opremu!

The accurate and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful application. These guidelines replace all previous ones.