

KÖSTER

KB-Fix 5

Prospekt/Šifra proizvoda 5. 015

izdato: 01. Januar 2007.

BRZOVEZUJUĆI CEMENT ZA BRZU APLIKACIJU

OPIS

Gotova smesa maltera sa kratkim vremenom vezivanja .
Vodonepropusan i otporan na vremenske promene.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Početak vezivanja	oko 5 minuta (20°C)
Nanošenje sledećeg sloja	oko 3 sata kasnije.
Čvrstoća na pritisak-posle 2h	oko 5N/mm ²
-posle 1 dana	oko 15N/mm ²
-posle 7 dana	oko 26N/mm ²
-posle 28dana	oko 34N/mm ²

PRIMENA

Idealna za brzo punjenje i popravku rupa i pukotina u malteru i zidovima. KB-Fix malter brzo fiksira kuke, šipke, ankere i tiple, vešaljke za rešetke i vertikalne oluke, ograde, ramove, grejna tela, a takođe za brze popravke kod kuće, zaptiva cevovode i može da se koristi i unutra i napolju.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti prethodno očišćena od svih nestabilnih delova. Vlažne rupe i pukotine sa vodom treba stabilizovati.

NANOŠENJE

Zamešati 3 dela KÖSTER KB-FIX 1 sa jednim delom vode u kompaktni, viskozni malter. Pritisnuti malter na mesto koristeći dasku ili perdašku dok ne počne vezivanje. Pri hladnom vremenu mešati KÖSTER KB-FIX 1 sa toplom vodom (oko 20°). KB-Fix može da se modifikuje (produži) koristeći ispran pesak i portland cement (prethodno mora da se testira pogodnost).

POTROŠNJA

Cca 1.8 kg/l rupe

ČIŠĆENJE ALATA

Vodom odmah posle rada.

PAKOVANJE

15 kg bure

ČUVANJE

Cca 6 meseci, kada je skladišteno u suvom i neotvoreno.

BEZBEDNOST

Nositi zaštitne rukavice i naočale.

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i poverljivu na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehničkog prospekta prethodni više ne važe.