KÖSTER
FAST SETTING CEMENT

Tehnički podaci / Artikal broj **5.02**
Važi od 01. Januara 2007.

VEZUJUĆI AKCELERATOR ZA MALTERE

OPIS

Köster Brzo vezujući cement je vezujući akcelerator za maltere na cementnoj osnovi. Ne sadrži komponente koje mogu izazvati koroziju.

TEHNIČKI PODACI

- Sledeći sloj pri zidannju posle oko 3 h
- Sledeći sloj kod malterisanja posle oko 24 h
- Sledeći sloj preko košuljice (npr. smole) posle oko 7 dana

POLJE APLIKACIJE

Koristi se da bi obezbedio prevremeno vezivanje ccementnog- i cement/kreč maltera, kod malterisanja, za fiksiranje elemenata i kod podvodnog rada (kako slatke tako i slane vode).

APLIKACIJA

Materijal se isporučuje kao prah koji se dodaje suvoj malterskoj mešavini u mikser. Posle mešanja, počinje da se se dodaje voda. Vreme vezivanja se može drastično smanjiti u zavisnosti od doze dodatog akceleratora. Sledeći podaci su pri temp. od 20° C:

Brzo vez. cement	Cement	Majdanski pesak
Početak veziv.		
1 WP	-	1 WP
oko 5 min.		
1 WP	-	2 WP
oko 7 min.		
1 WP	-	3 WP
oko 11 min.		
1 WP	1 WP	1 WP
oko 7 min.		
1 WP	1 WP	6 WP
oko 33 min.		

POTROŠNJA

Preporučujemo mešanje malih porcija za aplikaciju tokom kratkog vremena vezivanja maltera.

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah po upotrebi očistiti vodom

PAKOVANJE

20 kg džak

SKLADIŠTENJE

Na suvom oko 12 meseci

Pri radu koristiti zaštitnu opremu.

The accurate and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful application. These guidelines replace all previous ones.

KÖSTER BAUCHEMIE AG · Dieselstr. 3 - 10 · 26607 Aurich · Germany
Tel. + 49 4941 9709 0 · Fax + 49 4941 9709 40 · Email info@koester.eu – Internet: www.koester.eu