

BETOMOR® MULTI A

BRZOVEZUJUĆI MALTER ZA REPARACIJU I FINIŠIRANJE BETONSKIH I ZIDANIH KONSTRUKCIJA

OPIS

Köster Betomor® Multi A je polimer, višenamensko modifikovani malter za betonske i zidane konstrukcije. On popunjava šupljine, spojeve itd., do 6 cm u jednom sloju na horizontalnim, vertikalnim površinama, kao i na horizontalnim površinama plafona. Odlično prijanja na beton, metal i ciglu. Nije potrebna prethodna zaštita armature od korozije.

Köster Betomor® Multi A je kombinacija

- antikoroziva
- završne zaštite metala i betona
- hidroizolacionog ne skupljajućeg maltera
- završnog sloja za beton

u jednom proizvodu.

TEHNIČKI PODACI

- | | |
|---|------------------------|
| - Kompresivna čvrstoća (4 h, 20°C) | > 3N/mm ² |
| - Kompresivna čvrstoća (3 dana, 20°C) | >10N/mm ² |
| - Kompresivna čvrstoća (28 dana, 20°C) | > 30 N/mm ² |
| - Čvrstoća na savijanje (3 dana, 20°C) | > 3 N/mm ² |
| - Čvrstoća na savijanje (28 dana, 20°C) | > 5 N/mm ² |
| - Minimalna radna temperatura | +5°C |
| - Maksimalna temperatura vazduha | +30°C |
| - Maksimalna temperatura konstruktivnih elemenata | +40°C |
| - Vreme upotrebe (20°C) | 30min |

POLJE APLIKACIJE

Popravka i finiširanje betona, zidanih površina, vertikalnih i horizontalnih, bez upotrebe antikorozivnih sredstava.

PODLOGA

Podloga mora biti čista, čvrsta i kompaktna, vlažna ili suva, bez ulja i masnoća, trunki ili drugih nečistoća koje bi mogle da utiču na vezujuću sposobnost. Metalne površine moraju biti čiste i očišćene od rđe. Antikorozivi nisu neophodni. Minimalna čvrstoća savijanja očišćene podloge mora biti 1,5 N/mm².

APLIKACIJA

Pomešati KÖSTER Betomor Multi A sa čistom vodom/4,5l za 25kg, 2,7l za 15kg, 1,0l za 6kg) u ujednačenu masu bez gromuljiva. Ne pripremati više materijala nego što može da se nanese u okviru 15min. Vreme upotrebe je 30min. Ako je temperatura vazduha iznad 30°C ili temperatura konstruktivnih elemenata iznad 40°C tada

The accurate and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful application. These guidelines replace all previous ones.

dodajte 20%KÖSTER SB Bonding Emulsion Concentrate u vodu. Nanosi se mistrijom u jednom sloju debljine 0 – 6 cm. Čim stvrdnjavanje počne materijal se može ravnati.

POTROŠNJA

Oko 1,3kg/m² za mm debljine

PAKOVANJE

25kg vreća, 15kg kanta, 6kg kanta

SKLADIŠTENJE

Na suvom mestu, u originalnom pakovanju 6 meseci.

ZAŠTITA

Nositi zaštitne naočare i rukavice