

KÖSTER

Betomor®Light 88

Prospekt/Šifra proizvoda **5. 23**

Izdato 01. Januar 2007

LAKI MALTER ZA POPRAVKE BETONA, KOŠULJICA, PLAFONA I ZIDOVA

OPIS

KÖSTER Betomor® Light 88 je nepucajući, vodo-nepropusni laki malter vrlo male specifične težine. Koristi se za popravke i ispravke beonskih površina i košuljica.

6 meseci, kada je skladišteno u suvom i neotvoreno.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifična težina svežeg maltera	oko 1,1 kg /lit
Zapreminska težina	0,75kg-lit
Vreme trajanja pripremljene mase	2 sata
Minimalna temperatura za primenu	+ 5 °C
Čvrstoća na pritisak (28 dana)	> 25 N /mm ²

BEZBEDNOST

Nositi zaštitne rukavice i naočale.

Korišćeni citati tehničkih listova:

KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate"

KÖSTER NB 1 Grey

PRIMENA

KÖSTER Betomor® Light 88 se koristi unutra i napolju za zapunjavanje i preoblikovanje betonskih površina i oštećenih rubova na balkonima, terasama, prefabrikovanim betonskim elementima i td. Zbog male gustine Köster Lightweight Mortar 88 je idealan za popravke gornjih i vertikalnih površina.

PRIPREMA PODLOGE

Ako je potrebno ukloniti oštećen beton do armature. Ukloniti rđu sa armature i premazati sa odgovarajućim zaštitnim premazom. Premazati beton podlogom za vezu sa NB-1Grey (utrošak: cca 2 kg/m²) zamešati vodu sa dodatkom 20% SB-Bonding Emulsion.

APLIKACIJA

Posle nanošenja NB-1 Grey, sačekati 24h i naneti KÖSTER Betomor® Light 88. Zamešati 20 kg vreću KÖSTER Light Betomor® 88 sa oko 4.5 l do 5l čiste vode dok se ne postigne gust ravnomeran malter.

POTROŠNJA

oko 0,88 kg/l

ČIŠĆENJE ALATA

Vodom odmah posle rada.

PAKOVANJE

20 kg vreća

ČUVANJE I TRAJNOST

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i povernju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehničkog prospekta prethodni više ne važe.