

KÖSTER

BD 50 Primer

Tehnički podaci / broj artikla
Važi od 1. Novembar 2005

7.091

Duboko penetrirajući koncentrovani vezujući prajmer za upijajuće podloge

Opis

KÖSTER BD 50 Prajmer je vodom razblažujući, nisko viskoznan prajmer na styrol-butil bazi.

KÖSTER BD 50 Prajmer redukuje apsorpciju mineralnih podloga.

KÖSTER BD 50 Prajmer je rastvorljiv, plastificirajući i ne služi kao punjač.

Tehnički podaci

Temperaura aplikacije	min + 5 °C
Gustina	1.03 g / cm ³
Izgled	providan, malo lepljiv
Istezanje do pucanja	oko. 800 %
Aplikacija sledećeg sloja	posle oko. 3 sata

Polje aplikacije

KÖSTER BD 50 Prajmer se aplikuje na suve ili vlažne upijajuće podloge. Redukuje apsorpciju podloge i povećava otpornost iste.

Kad se osuši površina je providna i blago lepljiva. KÖSTER BD 50 Prajmer je otporan na vodu i posle aplikacije ne može se sprati.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, bez prašine, ulja i svih nestabilnih delova. Jako prljave podloge moraju biti očišćene odgovarajućim agensima koji takođe moraju biti isprani. Ako je neophodno očistiti podlogu peskiranjem.

Aplikacija

KÖSTER BD 50 Prajmer može se naneti četkom ili prskanjem. Tokom sazrevanja okolna temperatura i temperatura podloge ne sme biti ispod + 5 °C. Nanošenje sledećeg sloja kao i pešački saobraćaj moguć je posle 3 sata. (pri temperaturi oko 20 °C).

Potrošnja

Površina	Apsorcija	Razređivanje Prajmer/voda	Potrošnja (smesa)
Prerađeni betonski delovi	slaba	1 : 2	240 g / m ²
Vlaknasti cement	slaba	1 : 2	240 g / m ²
Gipsana ploča	srednja	1 : 3	240 g / m ²
Gipsana vlaknasta ploča	srednja	1 : 3	240 g / m ²
Penasta plastična ploča	slaba	1 : 2	240 g / m ²
Krečni kamen	jaka	1 : 4	250 g / m ²
Lak beton	jaka	1 : 4	250 g / m ²
Samorazlivajući malter	jaka	1 : 2	240 g / m ²
Porozni beton	jaka	1 : 4	250 g / m ²
Gipsani malter	jaka	1 : 4	250 g / m ²
Cementni malter	jaka	1 : 4	250 g / m ²
Cementna košuljica	slaba	1 : 2	240 g / m ²
Cementna košuljica grejana	jaka	1 : 4	250 g / m ²

Čišćenje

Odmah posle upotrebe očistiti vodom.

Pakovanje

5 kg kanister.

Sklađištenje

12 meseci u originalnom pakovanju na hladnom i od mraza zaštićenom mestu.

Bezbednost

Nositi zaštitne rukavice i naočare.

Korišćeni citati tehničkih listova:

KÖSTER BD 50

Art. No. 7.09