

## KÖSTER

### KB-FLEX 200 SEALING PASTE

Tehnički podaci / Artikel broj

Važi od 01. Novembra 2008.

8.05

## Trajno plastična smola za zaptivanje

### Opis



KB-Flex 200 je trajno plastična smola za zatvaranje prodora, za kablove, cevi i sl., gde je prisutna vlaga i voda pod pritiskom. Ona se ne stvrdnjava već ostaje u stanju meke smole i može se preoblikovati u svako doba.

### Tehnički podaci

Baza	poliolefin
Boja	siva
Spec.težina	1,60gr/cm <sup>3</sup>
Temperatura otpor	+ 50°C
Konzistencija	Ne slivajuća pasta
Radna temperature	+5°C ±35°C
Temp. površine	+5°C ±30°C

### Oblast primene

Zatvaranje prodora cevi i kablova u podrumima i nosećim zidovima. Takođe se može koristiti i za prodore vode.

### Podloga

Suva, vlažna ili mokra. Površina mora biti bez masti, ulja, katrana i ostalih materija koje mogu da stvore kontra efekat za vezu sa površinom. Referentne podloge su beton, opeka, malter, sadra i sve druge konstrukcije od mineralnih materijala. KB-Flex 200 takođe vezuje za keramiku, PVC, polietilen i polipropilen.

### Aplikacija

Zagrejati KB-Flex 200 do 30 °C u vodi pre početka rada da dostigne odgovarajuću radnu konzistenciju. Pre primene KB Flex 200, barijera napravljena od brzovezujuće PU pene, mora biti postavljena u dubinu do 10 cm. Staviti kertridž u pištolj i zatim pritisnuti kroz otvor kako bi rezultujući sloj bio debljine minimum 8cm. KB-Flex 200 mora biti dimenzioniran na takav način da odnos između širine otvora i materijala nije manji od 1,5do

The accurate and thereby effective and successful application of our products is not subject to our control. The guarantee can therefore only be applied to the quality of our products within the scope of our terms and conditions, not, however, for their effective and successful application. These guidelines replace all previous ones.

1.Maksimalna širina otvora može biti 300mm.Nakon finiširanja popunjavanja protresite kabal i popunite materijalom mesta gde su nastale male šupljine usled pomicanja kabla.Osigurajte da cev ne trpi nikakva naprezanja.Konačno,kao zadnji korak,koristite smesu za zaptivanje u debljini od 1cm,postavite je, dobro utisnite i poravnajte sa metalnom špatulom.Kao dodatno osiguranje usta otvora se zatvaraju sa KOSTER KB Fix 5..Ako se postavlja novi kabal ukloniti KOSTER KB Fix 5,posle toga se kabal gura kroz postojeći KB-Flex 200.

### Potrošnja

Okolo 1.6kg/lit zapremine.

### Pakovanje

850g kertridji,jedna kutija sadrži 20 kertridja.

### Skladištenje

Na sobnoj temperature(20°C) do 2 god.

### Čišćenje alata

Posle upotrebe očistiti KOSTER Bitumen Remover.

### Korišćeni citati tehničkih listova;

KÖSTER Bitumen Remover	Art. Nr. 9.03
KÖSTER KB-FIX	Art. Nr. 5.01